

TEHNILINE NÄITAJA	KATSEMEETOD	ÜHIK	TOODE
Vormitud toode			EPS 150 Perimeeter Pluss
Soojuserijuhtivus λ d	EN 12667	W/(m·K)	$\leq 0,034$
Survepinge 10% def. korral	EN 826	kPa	≥ 150
Paindetugevus	EN 12089	kPa	≥ 200
Veeimavus	EN 12087	%	$< 1,5$
Tuletundlikkus	EN 11925-2		E
Plaadi mõõtmed		mm	1015 x 1215
Plaadi paksus		mm	50 /100/150
plaat pakis		tk	10./5./3.
m ² pakis		m ²	12/6/3.6
m ³ pakis		m ³	0,6