

TEHNILINE NÄITAJA	KATSEMEETOD	ÜHIK	TOODE
Vormitud toode			EPS 120 Perimeeter W
Soojuserijuhtivus λ d	EN 12667	W/(m·K)	$\leq 0,035$
Survepinge 10% def. korral	EN 826	kPa	≥ 120
Paindetugevus	EN 12089	kPa	≥ 170
Veeimavus	EN 12087	%	$< 1,5$
Tuletundlikkus	EN 11925-2		E
Plaadi mõõtmed		mm	1000 x 1200
Plaadi paksus		mm	50 /100
plaat pakis		tk	5./10
m ² pakis		m ²	12./6
m ³ pakis		m ³	0,6